

HOLZÖL NATUR

Produktbeschreibung:

FAXE HOLZÖL NATUR das auf veredelten Pflanzenölen basiert, vereinigt nicht nur Schönheit und Strapazierfähigkeit, sondern gibt dem Holz zugleich eine natürliche und pflegeleichte Oberfläche.

Anwendungsbereich:

Für alle rohen Nadel- und Laubhölzer, Kork und unglasierte Fliesen. Es ist im Innenbereich überall geeignet wo extreme Anforderungen an den Verschleiß und die Verschmutzung gestellt werden.

FAXE HOLZÖL WEISS ist für helle und laugenbehandelte Hölzer besonders geeignet.

Arbeitsanleitung:

1. Der Untergrund muss geschliffen (Holz letzter Schliff 120er Körnung, Kork letzter Schliff 180er Körnung), sauber, fettfrei und absolut trocken (max. Holzfeuchte 10-12 %) sein. Evtl. vorher mit **FAXE HOLZREINIGER** lt. Arbeitsanleitung säubern.
2. Die Kanne vor und während der Verarbeitung gründlich schütteln, **FAXE HOLZÖL** satt mit Pinsel oder Rolle auftragen (evtl. auch aufgießen und rasch mit Gummischaber verteilen).
3. Den Untergrund glänzend naß 30 Min. stehen lassen. Sollten sich während dieser Einwirkzeit Trockenstellen zeigen, dort nochmals Öl auftragen.
4. Nach der Einwirkzeit das überflüssige Öl abnehmen. (Evtl. das Öl zum Weiterarbeiten mit einem Gummischaber zur nächsten Etappe weiterschieben)
5. Der noch verbleibende Ölfilm wird mit einer Poliermaschine und einem grünen Polierpad einpoliert. In Ecken und Nischen muss mit einer Handmaschine poliert werden.
6. Nach dem Polieren die Fläche mit einem Lappen abreiben, so dass diese trocken ist.
7. Zur Verbesserung der Optik kann die Fläche nach 2-24 Std. nochmals mit einem beigen Polierpad oder einem weißen Superpad **ohne Öl** nachpoliert werden.

Die Aushärtungszeit beträgt bei einer Raumtemperatur von 20°C bei guter Lüftung ca. 7 Tage. Während dieser Zeit ist es wichtig, daß die Oberfläche nicht schmutzig oder naß wird.

Nachbehandlung:

Lesen Sie dazu bitte die Pflegeanleitung für FAXE Ölbehandelte Böden!

Technische Daten:

Holzöl Natur

Dichte (g/cm ³):	0,85
PH-Wert:	-
Verbrauch:	5-10 m ² /Liter
Festkörpergehalt	65 %

Aussehen:	Bräunlich
Flammpunkt:	72°C
Zustandsform:	Flüssig (umrühren)
Haltbarkeit:	Mind. 5 Jahre
Verarbeitung:	Manuell/Maschinell
Lagerung:	Frostfrei
Konservierungsmittel:	Keine
Farbstoffe:	Keine
Parfüme:	Keine
Verdickungsmittel:	Keine
Lösungsmittel:	30 %
Trockenzeit (Oberfläche):	ca. 24 Std. bei 20°C
Härtezeit:	ca. 7 Tage
<u>Gefahrenbezeichnung:</u>	
Gefahrensymbol	R-Satz
keine	keine

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kein offenes Feuer oder Hitze während und nach der Verarbeitung. Ölgetränkte Lappen o.ä. in Behälter mit Wasser aufbewahren um Selbstentzündung auszuschließen. Flammpunkt 72°C.

Inhaltstoffe: (Asthma-Allergiedeklaration)

Holzöl Natur Kiefernharzöl 60-70 %,

Sikkativ (CO, MG, ZI) < 1/2 %

Dearomatisiertes Terpentin mit Flammpunkt 72°C < 30 %